

Bakarna cevka Tip CU



Osnovni materijal	Bakar (CU)
Izvedba	meko (meko žareno), EN12735-1
Kvalitet cevi	Ove cevi su iznutra posebno tretirane i time zaštićene od rupičaste korozije. Bakarna cev ne stari i ne postaje krta, je difuziono nepropustan i sprečava rast bakterija.
Temperaturni opseg	-269...+250°C
Radni pritisak	Radni pritisak prema tabeli, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Dužina rolne	50m

Spoljašnji prečnik [mm]	Unutrašnji prečnik [mm]	Radni pritisak [bar]	Težina [pribl. kg/m]	Tip
6	4	194	0,14	CU-6/4
8	6	139	0,20	CU-8/6
10	8	109	0,25	CU-10/8
12	10	89	0,31	CU-12/10-0050
15	13	70	0,39	CU-15/13-0050

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	≤100°C	101...150°C	151...200°C	201...250°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	87%	75%	62%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / cevi sa priborom / bakarna cev serije CU

