Wąż z tworzywa sztucznego z poliuretanu Seria PU



Materiał podstawowy	Elastollan
Zakres temperatury	-35...+60°C
Ciśnienie robocze	Próżnia -0,87bar do Podano w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Tolerancja Średnica zewnętrzna	do 10mm Średnica zewnętrzna ±0,09mm, do Średnica zewnętrzna 15mm ±0,12mm
Tolerancja Grubość ścianki	do 1mm Grubość ścianki ±0,10mm, do 1,25mm Grubość ścianki ±0,13mm, do 1,5mm Grubość ścianki ±0,15mm
Długość rolki	50m
Kolory	naturalny, niebieski, czarny
Właściwości	niewielkie odkształcenie trwałe po długotrwałym obciążeniu, bardzo dobra elastyczność w niskich temperaturach, wysoka odporność na ścieranie
Zastosowanie	Zastosowania sprężonego powietrza Uwaga: nie do wilgotnego otoczenia

Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	Promień gięcia minimalny[mm]	Kolor	Typ
4	2	20	10	wszystkie	PU-4/2-Kolor
5	3	15	12	wszystkie	PU-5/3-Kolor
6	4	13	20	wszystkie	PU-6/4-Kolor
8	5	14	25	wszystkie	PU-8/5-Kolor
8	6	11	30	wszystkie	PU-8/6-Kolor
10	8	8	60	wszystkie	PU-10/8-Kolor
12	9	9	55	wszystkie	PU-12/9-Kolor
14	11	7	70	wszystkie	PU-14/11-Kolor

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	90%	82%	75%	65%

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 12
138573 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.